MANUFACTURE OF POLE PLATE FOR LEAD STORAGE BATTERY

Patent Number:

JP61124052

Publication date:

1986-06-11

Inventor(s):

YONEDA TADASHI; others: 03

Applicant(s):

SHIN KOBE ELECTRIC MACH CO LTD

Requested Patent:

T JP61124052

Application Number: JP19840244084 19841119

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01M4/20

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To increase the substantial contact area with external electrolyte and battery capacity by providing a hole which extends to interior from the surface of pole plate of lead storage battery. CONSTITUTION: A basic material 1 consisting of lead alloy is filled with pasted lead oxide, the surface thereof is coated with diluted sulfuric acid, thereby a thin hardening film mainly consisting of lead sulfuric acid is formed. Thereafter the pole plate 4 is inserted between the holding plate 5 having holes and is pressed by a pressing machine through a stopper and pressing pressure transferring plate 6 and simultaneously a hole 8 is bored extending to interior from the surface of pole plate with a boring needle 7. Thereby, the substantial surface area increases, and application coefficient of active substance layer 2 improves, improving the capacitance by 15-40%. When a battery is used, a load of unit area is relatively alleviated in comparison with existing one and thereby rigidity of battery can be as much improved.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 124052

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)6月11日

H 01 M 4/20 2117-5H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

公発明の名称 鉛蓄電池用極板製造法

②特 願 昭59-244084

23出 願 昭59(1984)11月19日

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新神戸電機株式会社 70発 明 者 忠 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新神戸電機株式会社 79発明 者 730発 明 石 Ш 郎 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新神戸電機株式会社 ⑫発 明 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新神戸電機株式会社

新神戸電機株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 ⑪出 願 人

- 1. 発明の名称 鉛蓄電池用承板製造法
- 2. 特許請求の範囲

鉛合金からなる基体にペーストを充填後表面 部に希硫酸を塗布して硬化膜を形成せしめ、極 板にブレスを行なうと同時に突起部によって表 面部から内部へ孔を設けることを特徴とする鉛 蓄電池用極板製造法o

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は鉛蓄電池用極板の改良に関するもの である。

従来の技術

従来鉛蓄電池用陽極板は、基体1にペースト 状の鉛酸化物を光填した後極板表面部に希硫酸 を塗布し薄い硫酸鉛の膜を形成している。

発明が解決しようとする問題点

この方法では、その後の製造工程、特に化成 工程において多大の電気量が必要である。化成 反応は組成変化として、陽極では Pbo→Pb80.→

PDO.、 陰極では PDO→PDSO.→PD と一般に考 えられている。即ち組成変化として Pb80. を経 ている。従来では極板内部を速やかに Pbso.が 増加するための手段は講じられていない。

近年、関極板において、活物質に多孔性の微 細物あるいはカーボン等の微粒子を添加物とし て使用することが提案されているが、異物を混 入させることによる活物質層2の脆弱化が生じ その補強が必要となる。

第4図に示す従来の硫酸との化学反応が集中 する層 3 は平面的に分布し、第1 図に示す本発 明によるものと比べ活物質層内部への反応層の 分布がない。

問題点を解決するための手段

本発明は上記の点に鑑み、活物質層に孔を設 け、化成時あるいは使用時の放電生成物である Pb80.の分布を均一化ならしめ、品質の向上を 図るもので、極板を浸酸後充分ペースト層が乾 かず塑成変形が可能なうちにブレスを行ない、 ペースト層と基体との密着性を向上し、その後

突起部で表面から内部に孔を設け、外部電解液 との契質的接触面積を孔の側盤面積を利用して 増加するにある。

作用

外部電解液との実質的接触面核が増加するため、化成工程では低敏の浸透が容易となり、中間体である Pb80. が増加し化成反応が速やかに進行する。本発明による極板を用いると電池容量は増加する。とのことは後板の実質要面積が増加するためと硫酸が極板内部へ浸透するためである。

奥施例

鉛合金からなる基体1にペースト状の鉛酸化物を充填した後該製面部に希硫酸を塗布して製面に硫酸鉛を主成分とする薄い硬化膜を形成せしめ、その後該種板4を孔のあいた押え板5の間に入れストッパー敷ブレス圧伝達板6を介してブレス機でブレス(20kg/dm²)を種板4にかけると同時に孔あけ用針7で種板の製面部から内部へ至る孔8をあける。この工程は予備乾燥

単位面積当りの反応密度が低減されるので、寿 命性能が約60%向上する。

孔の径や数によって上記効果に変動があるの は当然である

度 2 表

放電電流	従 来	本発明
2 0 A	5°-01' (n=3)	5°-43' (n=3)
6 O A	1°-02' (n=3)	1°-28' (n=3)

試作電池: 100 An 電池^{⊕7}/⊝8 構成・ペースト仕録は同一・温度は 30±5 C

次に第3回に本発明による極板を使用した電 他Aと従来の電池Bとの寿命試験結果を示す曲 線図である。

房命試験条件: 放電 60A·1°-00′、 充電 120 %、温度40℃、電池容量 160Ah、

5 HR チェック条件: 放電 20 A・10.2 V まで、 元電 120 %、温度 3 0 C

発明の効果

上述のように、本発明によれば核板の実質表

後に行なうともっとも効率がよい。

たお9はブレス機シリンダである。 第1表に関係板の化成後の組成に及ぼす効果を 示した。

極板組成	従 来	本発明
低級酸化物 (PbO+Pb)	1 0.5%	2.1%
Pbso.	1.4	1.0
PbO.	8 8.1	9 6.9

化成条件: 電気量 200% · 通電時間 20 h V 8 化成液比重 1.07(20℃) · 化成液 温度 40℃

上記第1表から特に低級酸化物の減少に効果が 認められた。

また第2 表に初期容量に及ぼす効果(持続時間)を示したが、実質表面積の増大により活物 質層の利用率が向上し容量的にも15~40 %向上した。

一定の放電を行なった場合、製面活物質層の

面積が増加するため、電池の使用時、従来に比べ相対的に単位面積当りの負荷が軽減され、電池の耐久性が向上する等工業的価値甚だ大なるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による極板の製部断面図、第 2図は孔形成プレス装置により孔を形成する状態を示す説明図、第3図は本発明による電池と 従来の電池との寿命試験結果を示す曲線図、第 4図は従来の稜板の要部断面図である。

1は基体、2は活物質層、3は装面反応層、 4は極板、6はストッパー兼プレス圧伝選板、 7は孔あけ用針、8は孔

特許出願人。

新神戸電松株式会社 代表取締役 櫻 井 季



特開昭61-124052 (3)



